

Pullex Aqua-Deco

5344

Wasserbasierte, dünn-schichtige Holzlasur für DIY und Gewerbe

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasierte, farbgebende Grundierung und Holzlasur in einem auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion, für die Streichapplikation. Sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Wetterbeständigkeit, ausgezeichnete Blockfestigkeit, gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Wirkstoff

0,3 % (0,3 g / 100 g) IPBC (Iodpropinylbutylcarbamate)

- Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+




Anwendungsgebiete



- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune, Fensterläden und Tore etc. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt
- Für Terrassenböden und Stege empfehlen wir Pullex Bodenöl 50527 ff.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise




- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind oder drohendem Frost verarbeiten.
- Bei neuen Holzbauteilen empfehlen wir eine allseitige Beschichtung.
- Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.
- Das Auswaschen von wasserlöslichen Holzinhaltstoffen, speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und einem zusätzlichen Anstrich der Hirnholzflächen minimiert werden.
- Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Allgemeiner Teil“.

01-22 (ersetzt 03-16) ZKL 5344

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Auftragstechnik

Auftrags-verfahren	Streichen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	ca. 10

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Achtung: Wird das Produkt verspritzt, muss unbedingt eine Atemschutzmaske A2/P3 verwendet werden.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Staubtrocken (ISO 1517)	nach ca. 30 min
Schleifbar	nach ca. 3 - 4 h
Überlackierbar	nach ca. 3 - 4 h
Durchgetrocknet	nach ca. 12 h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER Abbeizer Rote Krähe Extrem 8314000210.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Nadelholz gehobelt, geschliffen oder sägerau.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

12 bis 15 %

Untergrundvorbereitung

Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflächen mit Körnung 80 in Faserrichtung zu schleifen, gründlich zu reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundierung	1x Pullex Aqua-Deco 5344 Zwischentrocknung: ca. 3 – 4 h
Zwischen- und Schlussbeschichtung	1 x Pullex Aqua-Deco 5344 Alternativ: Je nach Anwendungsgebiet: z. B.: Pullex Aqua-DSL 51501 ff, oder Pullex Aqua-Plus 53101 ff. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege & Renovierung	<p>Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab: Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig, dazu wird eine jährliche Wartung empfohlen.</p> <p>Bei Bedarf die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Aqua-Deco 5344 streichen.</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere "Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Haltbarkeit, Pflege und Renovierung".</p>
---------------------------------	--

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	750 ml, 2,5 Liter																
Farbtöne/Glanzgrade	<table border="0"> <tr> <td>Teck/Teak</td> <td>5344053634</td> </tr> <tr> <td>Rovere/Eiche</td> <td>5344053635</td> </tr> <tr> <td>Pino/Kiefer</td> <td>5344053636</td> </tr> <tr> <td>Noce/Nuss</td> <td>5344053637</td> </tr> <tr> <td>Larice/Lärche</td> <td>5344053638</td> </tr> <tr> <td>Palissandro/Palisander</td> <td>5344053639</td> </tr> <tr> <td>Bianco/Weiß</td> <td>5344053640</td> </tr> <tr> <td>Grigio Scuro/Dunkelgrau</td> <td>5344053664</td> </tr> </table>	Teck/Teak	5344053634	Rovere/Eiche	5344053635	Pino/Kiefer	5344053636	Noce/Nuss	5344053637	Larice/Lärche	5344053638	Palissandro/Palisander	5344053639	Bianco/Weiß	5344053640	Grigio Scuro/Dunkelgrau	5344053664
Teck/Teak	5344053634																
Rovere/Eiche	5344053635																
Pino/Kiefer	5344053636																
Noce/Nuss	5344053637																
Larice/Lärche	5344053638																
Palissandro/Palisander	5344053639																
Bianco/Weiß	5344053640																
Grigio Scuro/Dunkelgrau	5344053664																



Weitere Farbtöne sind über das **ADLER Farbmischsystem ADLERMix** mischbar.


Basislacke:

Basis W30 5344000030

- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.
- Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.
- Beim Farbton Weiß 5344053640 kann es bei einmaliger Applikation zu Gelbverfärbungen kommen, weshalb ein zweimaliger Auftrag zu empfehlen ist.

Zusatzprodukte	ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 Pullex Aqua-Imprägnierung 53120 Pullex Plus-Lasur 50314 ff
-----------------------	--

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Technische Daten

VOC-Gehalt EU-Grenzwert für Pullex Aqua-Deco
(Kat.A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua-Deco
enthält max. 50 g/l VOC.

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
